

## BAUTECH PISCINA MLASTIC

### O PRODUTO

É uma argamassa monocomponente, tixotrópica, à base de cimento portland, com alto teor de E.V.A. (Etileno Vinil Acetato) e aditivos, que após curada, confere uma membrana flexível de baixa elasticidade, impermeabilizante, monolítica e contínua.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Na impermeabilização de terraços, varandas, pisos, banheiros, cozinhas, piscinas, caixas d'água e baldrame.
- Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático.
- Indicado para áreas industriais, comerciais ou residenciais.
- Em telhados de fibrocimento e concreto.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impermeabilizante flexível que forma uma membrana contínua
- Depois de curado, resiste a altas pressões hidrostáticas positivas e negativas
- Alta resistência a fungos e bactérias
- 5 anos de garantia e vida útil superior a 30 anos, mediante ao preparo do local, preparo do produto e aplicação, conforme recomendações técnicas determinadas



DENSIDADE	1,5g/cm <sup>3</sup>
COR	Creme
DEMÃOS NECESSÁRIAS	3 demãos
ÁGUA PARA DILUIÇÃO	4 Litros/Embalagem
POT LIFE (TEMPO EM ABERTO)	45 minutos
PH	13
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	4 a 6 horas
RENDIMENTO	5m <sup>2</sup> /Embalagem
LIBERAÇÃO	Para teste de estanqueidade (72h), para assentamento de piso (96h).
EMBALAGEM	Balde 12kg
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAIO	REQUISITOS	BAUTECH MLASTIC
Aderência à tração (NBR 15.258/05)	> 0,5 MPa	> 1,5 MPa
Estanqueidade Pressão Positiva (NBR 11.905/15)	> 0,25 MPa	> 0,7 MPa
Estanqueidade Pressão Negativa (NBR 11.905/15)	> 0,1 MPa	> 0,25 MPa
Potabilidade (NBR 12170)	Não alterar	Não Altera

### PREPARO DO LOCAL

- Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção.
- Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, revestimento, óleo, nata de cimento.
- Rachaduras, trincas e fissuras devem ser reparados antes da aplicação. Recomendamos para tal, o BAUTECH BANDELA.
- Para buracos e imperfeições maiores, utilize o BAUTECH RAPDEZ.

### PREPARO DO PRODUTO

- Adicione 4 litros de água em um recipiente plástico ou metálico limpo
- Acrescente os 12kg do BAUTECH PISCINA MLASTIC gradativamente sob agitação constante, até obter uma massa homogênea e pastosa
- O tempo para utilização da mistura é de até 45 minutos

**APLICAÇÃO**

- Aplicar com pincel, trincha, rolo de textura acrílica ou desempenadeira metálica em três demãos em sentidos cruzados
- O tempo entre demãos é de 4 a 6 horas
- Nas áreas de arestas, rodapés e cantos, indicamos o uso do BAUTECH BANDELA. As interfaces de tubulações, ralos, registros e demais elementos metálicos ou de PVC devem ser colmatados com o BAUTECH PU 1 e posteriormente deve ser aplicado do BAUTECH BANDELA
- Para aplicação posterior de revestimento cerâmico ou porcelanatos recomendamos o uso da BAUTECH ARGAMASSA ACIII. Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br).

**PRECAUÇÕES**

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

**GARANTIA**

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

**LIMITAÇÕES**

- Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 10°C e superior a 40°C. Para áreas tropicais a aplicação deverá ser realizada no início das manhãs e finais de tardes.
- Concreto ou a alvenaria deverá estar com resistência compatível
- Não aplique sobre base asfáltica.
- O **BAUTECH PISCINA MLASTIC** não possui resistência química.