

IBRATELA

Descrição do Produto:	Tela de poliéster para fissuras superficiais. Alta resistência mecânica, excelente estabilidade dimensional e resistente aos álcalis agressivos presentes em rebocos e argamassas.
Indicação de Uso:	Uso interno e externo.
Diluição:	Pronto para uso.

Dados Técnicos:

Parâmetros		Unid.	Nominal	Tolerância
Gramatura		g/m ²	100,00	± 10%
Espessura		mm	0,50	± 5%
Resistência à tração	Longitudinal:	kgf/5cm	38,25	± 0,05
	Transversal:		38,25	± 0,05
Alongamento à ruptura	Longitudinal:	%	12,50	± 10%
	Transversal:		12,50	± 10%
Densidade	Longitudinal:	nr. de fios/5cm	9,00	± 0,05
	Transversal:		9,00	± 0,05
Apresentação	Larguras:	m	0,30/1,00	-
	Qtd. Rolos:	ml	50 e 100	-

Rendimento:	Verificar com DETEC, devido às circunstâncias da obra ou indicação do tratamento.
Modo de aplicação:	Espalhar o produto FISSATELA ou PERMAFIX CIMENTÍCIO com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem, fixar o IBRATELA em toda parede, aplicar a 2° demão do revestimento em toda a superfície até atingir o nivelamento necessário e sobre aplicar texturas da linha ORO ou Permalit.

Observações:	Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço.
---------------------	--

Requisitos Normativos:

Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245)	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso.
--	--

Dados do produto:

Composição:	Tela de poliéster revestida com PVC.
Embalagem:	Rolos com de largura 100cm, ambos com comprimento de 50 metros lineares.
Validade e armazenamento:	Indeterminada, quando não estão expostas ao calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas.
Limites de aplicação:	Evite aplicar em dias chuvosos, aplicar sobre substrato seco . Evitar aplicação sobre base pouco firme.
Recomendações:	Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.
Data da última revisão:	Outubro/2020.