

ARTLINE GRANELLI RIGATO

| | |
|------------------------------|--|
| Descrição do Produto: | Revestimento texturizado acrílico, hidrorrepelente com alta resistência e durabilidade, perfeita para fachadas e ambiente interno. |
| Indicação de Uso: | Uso externo e interno. |
| Diluição: | Máximo 5% em água, sobre o peso, se necessário, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%). |

Dados Técnicos:

| Requisito | Norma Técnica | Critério | Resultado |
|--------------------|---------------|----------|-------------------------------|
| Densidade relativa | NBR 15382 | - | 1,97 - 2,06 g/cm ³ |
| Valor do ph | ASTM E70 | - | 8,50 - 10,00 |
| VOC | ASTM 6886-14 | - | 15 - 25 |

| | |
|---------------------------|--|
| Rendimento: | De 3,0 a 3,5 Kg/m ² . |
| Modo de aplicação: | Aplicar com rolo de lã, uma demão de Permalit Selador Premium, e deixar secar no mínimo, 6 horas para aplicação do acabamento. Espalhar o produto com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem. Esperar alguns minutos e conferir o acabamento com uma desempenadeira de acrílico. Devido à granulometria e acabamento do produto pode ter-se impressão de manchas onde os grãos ficam mais espaçados ou agrupados. Caso sejam utilizados materiais elastoméricos para tratamento de fissuras e frisos, deverá ser utilizado o selador elastomérico Ibraflex, a fim de se evitar possíveis manchas provenientes por diferença de absorção entre materiais de composições diferentes. |

| | |
|---------------------|--|
| Observações: | Em caso de utilização de produtos para tratamento de fissuras e frisos, recomendamos a utilização do Selador elastomérico Ibraflex para compatibilização do sistema e cobrimento de possíveis manchas ocasionadas por diferença de absorção. Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN. |
|---------------------|--|

Requisitos Normativos:

| | |
|--|--|
| Classificação (ABNT NBR 11.702) | Item de classificação 4.6.3. Efetividade de crescimento a fungos 14.941. |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245) | <p>A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).</p> |
| Norma de desempenho (ABNT NBR 15.575) | <p>Vida útil de 12 anos e garantia de 5 anos para descascamento, empolamento, esfarelamento e deterioração de acabamento. Conforme ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 3 anos e repintura com os produtos recomendados pela Ibratin a cada 3 anos.</p> |

Dados do produto:

| | |
|----------------------------------|--|
| Composição: | <p>Base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, glicóis, aditivos minerais e pigmentos isentos de metais pesados.</p> |
| Embalagem: | <p>Saco de 15 kg, balde de 28 kg e galão de 5 kg.</p> |
| Validade e armazenamento: | <p>Em balde e galão 12 meses, sacos valvulados 04 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.</p> |
| Limites de aplicação: | <p>Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.</p> |
| Recomendações: | <p>Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.</p> |
| Data da última revisão: | <p>Outubro/2020.</p> |