

## FISSATELA INTERNA

<b>Descrição do Produto:</b>	Massa elastomérica para aplicação sobre micro fissuras e fissuras causadas pela retração de argamassa ou ainda sobre fissuras e pequenas trincas causadas por movimentação estrutural (que não comprometa a integridade do imóvel), acompanhada da colocação de uma tela de poliestireno IBRATELA e IBRATRINC. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN.
<b>Indicação de Uso:</b>	Uso interno.
<b>Diluição:</b>	Máximo 10% em água, sobre o peso, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

### Dados Técnicos:

Requisito	Norma Técnica	Critério	Resultado
Densidade relativa	NBR 15382	-	1,42 - 1,48 g/cm <sup>3</sup>
Valor do ph	ASTM E70	-	8,50 - 10,00
VOC	ASTM 6886-14	-	20g/l

<b>Rendimento:</b>	Sem tela: 1,4 a 1,8 Kg/m <sup>2</sup> ; Com tela: (IBRATRINC) somente sobre na fissura/trinca: 1,5 a 2,0 Kg/m <sup>2</sup> . Com tela sobre toda à superfície (IBRATELA): 2,3 a 3 Kg/m <sup>2</sup> . Especificação das telas: para fissura/trinca (IBRATRINC), será informada pelo DETEC quando das especificações dos tratamentos. Tela para toda à superfície (IBRATELA) será informada pelo DETEC quanto as especificações dos tratamentos.
<b>Modo de aplicação:</b>	Aplicar com rolo de lã, uma demão de Ibratin Preparador e deixar secar no mínimo 6 horas. Espalhar o produto com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem, fixando o IBRATELA em toda parede ou quando for apenas na fissura ou trinca localizada utilizar o IBRATRINC. finalizar com mais uma demão do FISSATELA, caso não seja utilizado o IBRATELA ou IBRATRINC espalhar o FISSATELA em toda a superfície até atingir o nivelamento necessário e sobre aplicar texturas da linha ORO.

<b>Observações:</b>	Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço.
---------------------	--

**Requisitos Normativos:**

<b>Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245)</b>	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).
--	--

**Dados do produto:**

<b>Composição:</b>	Base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, glicóis e aditivos minerais.
<b>Embalagem:</b>	Balde de 28 Kg.
<b>Validade e armazenamento:</b>	Em balde e galão 12 meses, sacos valvulados 04 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.
<b>Limites de aplicação:</b>	Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
<b>Recomendações:</b>	Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.
<b>Data da última revisão:</b>	Outubro/2020.