

## IBRATRINC

<b>Descrição do Produto:</b>	Tela de poliéster para correção de trincas rasas e descontinuas. Alta resistência mecânica, excelente estabilidade dimensional e resistente aos álcalis agressivos presentes em rebocos e argamassas. Largura de 15 cm, os 5cm das laterais com abertura de 2mm, e o 5cm do centro fechada.
<b>Indicação de Uso:</b>	Uso interno e externo.
<b>Diluição:</b>	Pronto para uso.

<b>Rendimento:</b>	Verificar com DETEC, devido às circunstâncias da obra ou indicação do tratamento.
<b>Modo de aplicação:</b>	Espalhar o produto FISSATELA ou PERMAFIX CIMENTÍCIO com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem, fixar o IBRATELA em toda parede, aplicar a 2º demão do revestimento em toda a superfície até atingir o nivelamento necessário e sobre aplicar texturas da linha ORO ou Permalit.

<b>Observações:</b>	Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço.
---------------------	--

### Requisitos Normativos:

<b>Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245)</b>	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso.
--	--

### Dados do produto:

<b>Composição:</b>	Tela de poliéster revestida com PVC.
<b>Embalagem:</b>	Rolos com 15 cm de largura e 50 metros lineares/comprimento.
<b>Validade e armazenamento:</b>	Indeterminada, quando não estão expostas ao calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas.

<b>Limites de aplicação:</b>	Evite aplicar em dias chuvosos, aplicar sobre substrato seco . Evitar aplicação sobre base pouco firme.
<b>Recomendações:</b>	<p>Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ.</p> <p>Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.</p>
<b>Data da última revisão:</b>	Outubro/2020.