

## PERMACRYL MICRO

<b>Descrição do Produto:</b>	Micro revestimento decorativo acrílico. Produto de alto padrão, indicado especialmente para obra que exijam durabilidade e desempenho. Excelente para repintura de texturas.
<b>Indicação de Uso:</b>	Uso externo e interno em alvenaria, reboco, concreto e massa corrida ou massa acrílica (exterior/interior).
<b>Diluição:</b>	De 15 a 20 % de água sobre o peso. Manter sempre o mesmo percentual (%).

### Dados Técnicos:

Requisito	Norma Técnica	Critério	Resultado
Densidade relativa	NBR 15382	-	1,49 - 1,55 g/cm <sup>3</sup>
Valor do ph	ASTM E70	-	8,00 - 10,00
VOC	ASTM 6886-14	-	30 - 50

<b>Rendimento:</b>	De 0,450 a 0,650 Kg/m <sup>2</sup> para duas demãos.
<b>Modo de aplicação:</b>	Misturar o produto até completa homogeneização. Diluir conforme instruções acima e aplicar, com rolo de lã. Superfícies não seladas exigem maior diluição na primeira demão. Em casos particulares ou cor utilizada, pode ser necessária a terceira demão ou mais demãos. Secagem: Ao toque 30 minutos, 4 horas entre demãos e 72 horas para cura final.

<b>Observações:</b>	Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço.
---------------------	---

### Requisitos Normativos:

<b>Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245)</b>	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).
--	--

<b>Norma de Desempenho (ABNT NBR 15.575)</b>	Vida útil de 8 anos e garantia de 5 anos para descascamento, empolamento, esfarelamento e deterioração de acabamento. Conforme ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 3 anos e repintura com Permacryl Micro a cada 3 anos.
--	--

**Dados do produto:**

<b>Composição:</b>	Quartzo resinado à base de emulsão acrílica estirenada com acabamento fosco, minerais inertes, glicóis, algicidas, aditivos minerais e pigmentos isentos de metais pesados.
<b>Embalagem:</b>	Balde e lata de 25 Kg e galão de 5 Kg.
<b>Validade e armazenamento:</b>	Em lata/balde e galão 12 meses quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.
<b>Limites de aplicação:</b>	Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
<b>Recomendações:</b>	Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.
<b>Data da última revisão:</b>	Outubro/2020.