

## PERMALIT FUNDO

<b>Descrição do Produto:</b>	Selador pigmentado.
<b>Indicação de Uso:</b>	Indicado para uso externo e interno em alvenaria, massas e rebocos.
<b>Diluição:</b>	10 a 20 % de água sobre o volume.

### Dados Técnicos:

Requisito	Norma Técnica	Critério	Resultado
Densidade relativa	NBR 15382	-	1,32 - 1,37 g/cm <sup>3</sup>
Valor do ph	ASTM E70	-	9,00 - 11,00
VOC	ASTM 6886-14	-	20 - 25

<b>Rendimento:</b>	De 3,0 a 5,0 m <sup>2</sup> /l.
<b>Modo de aplicação:</b>	Misturar o selador até completa homogeneização. Diluir conforme instruções e aplicar, com rolo de lã em 1 a 2 demãos. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 5 horas.

<b>Observações:</b>	Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN.
---------------------	---

### Requisitos Normativos:

<b>Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245)</b>	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S/ ANTI-MOFO. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmaldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC)
--	--

### Dados do produto:

<b>Composição:</b>	Base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, glicóis, aditivos minerais e pigmentos isentos de metais pesados.
--------------------	--

<b>Embalagem:</b>	Balde de 16L e galão de 3,6L.
<b>Validade e armazenamento:</b>	Em balde e galão 12 meses, sacos valvulados 04 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.
<b>Limites de aplicação:</b>	Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que esta sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
<b>Recomendações:</b>	Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.
<b>Data da última revisão:</b>	Outubro/2020.