

PERMACRYL ELASTOFLEX FOSCO

Descrição do Produto:	Tinta elastomérica com acabamento fosco, excelente cobertura e fácil aplicação.
Indicação de Uso:	Uso externo e interno em alvenaria, reboco, concreto e massa corrida ou massa acrílica .
Diluição:	Superfícies não seladas, aplicar uma demão com diluição de 50 % de água sobre o volume, demais demãos com diluição de 30 a 40 % de água sobre volume. Superfícies seladas, diluir de 10 a 20 % sobre o volume para todas as demãos.

Dados Técnicos:

Requisito	Norma Técnica	Critério	Resultado
Densidade relativa	NBR 15382	-	1,18 - 1,24 g/cm ³
Valor do ph	ASTM E70	-	8,00 - 10,00

Rendimento:	Sobre massa corrida de 4,0 a 6,0 m ² /l; Sobre revestimento texturizado e reboco fino de 1,4 a 1,8 m ² /l.
Modo de aplicação:	Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme instruções acima e aplicar, com rolo de lã no mínimo 4 demãos. Superfícies não seladas exigem maior diluição na primeira demão. Secagem: ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 5 horas.

Observações:	Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço.
---------------------	---

Requisitos Normativos:

Classificação (ABNT NBR 11.702)	Item de classificação 4.5.8.
--	------------------------------

Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245)	<p>A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).</p>
Norma de Desempenho (ABNT NBR 15.575)	<p>Vida útil de 8 anos e garantia de 3 anos conforme Norma de Desempenho 15.575 - Seguindo as recomendações da NBR 5674 - Manutenção de Edifícios.</p>

Dados do produto:

Composição:	<p>A base de resina acrílica elastomérica, cargas minerais inertes, éster de celulose, solvente orgânico e pigmento isentos de metais pesados.</p>
Embalagem:	<p>Balde de 18 L e galão de 3,6 L.</p>
Validade e armazenamento:	<p>Em balde e galão 12 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets. Empilhamento máximo galões/baldes/latas 3 unidades.</p>
Limites de aplicação:	<p>Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.</p>
Recomendações:	<p>Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.</p>
Data da última revisão:	<p>Outubro/2020.</p>