

TINTA ACRÍLICA DIVINA CONSTRUÇÕES

Descrição do Produto:	Boa qualidade e durabilidade, acabamento fosco, bom rendimento e boa cobertura.
Indicação de Uso:	Indicado para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, concreto, fibro-cimento e internas de massa corrida e gesso devidamente preparadas.
Diluição:	De 20 a 40 %. Superfícies não seladas utilizar o maior percentual na primeira demão.

Dados Técnicos:

Requisito	Norma Técnica	Critério	Resultado
Densidade relativa	NBR 15382	-	1,39 - 1,43 g/cm ³
Valor do ph	ASTM E70	-	9,00 - 10,00
VOC	ASTM 6886-14	-	20 - 30

Rendimento:	Até 100m ² /18l Produto acabado.
Modo de aplicação:	Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme instruções e aplicar com rolo de lã de 2 a 4 demãos. Superfícies não seladas exigem a maior diluição na primeira demão. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e Final 5 horas.

Observações:	Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. . Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço.
---------------------	---

Requisitos Normativos:

Classificação (ABNT NBR 11.702)	Item de classificação 4.5.3. Acabamento fosco conforme ABNT NBR 15.079.
--	---

Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245)	<p>A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).</p>
Norma de desempenho (ABNT NBR 15.575)	<p>Vida útil de 8 anos e garantia de 3 anos conforme Norma de Desempenho 15.575 - Seguindo as recomendações da NBR 5674 - Manutenção de Edifícios.</p>

Dados do produto:

Composição:	<p>À base de emulsão acrílica estirenada com acabamento fosco, minerais inertes, glicóis, aditivos minerais e pigmentos isentos de metais pesados.</p>
Embalagem:	<p>Balde de 18 L.</p>
Validade e armazenamento:	<p>Em balde 12 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets. Empilhamento máximo baldes 3 unidades.</p>
Limites de aplicação:	<p>Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.</p>
Recomendações:	<p>Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.</p>
Data da última revisão:	<p>abr/21</p>