

## PROGETTATO ULTRA

<b>Descrição do Produto:</b>	Revestimento texturizado acrílico, hidrorrepelente com alta resistência a desbotamento em cores orgânicas e maior durabilidade, perfeita para fachadas e ambiente interno.
<b>Indicação de Uso:</b>	Uso externo e interno.
<b>Diluição:</b>	Máximo 5% em água, sobre o peso, se necessário, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

### Dados Técnicos:

Requisito	Norma Técnica	Critério	Resultado
Densidade relativa	NBR 15382	-	1,97 - 2,06 g/cm <sup>3</sup>
Valor do ph	ASTM E70	-	8,00 - 10,00
VOC	ASTM 6886-14	-	20 - 40

<b>Rendimento:</b>	De 2,0 a 4,5 Kg/m <sup>2</sup> , conforme desenho (acabamento) desejado.
<b>Modo de aplicação:</b>	Aplicar com rolo de lã, uma demão de Permalit Selador Premium, e deixar secar no mínimo 6 horas para aplicação do acabamento. Projetar o produto com o revolver para texturas (marshalltown tipo sharpshooter I) com um compressor que mantenha uma pressão mínima de 90 PSI. Conferir o acabamento com desempenadeira de aço isenta de ferrugem, espátula ou um rolo de PVC. Acabamentos: Flocado, Chapisco e Travertino. Secagem ao toque de 4 a 6, final após 72 horas.

<b>Observações:</b>	Em caso de utilização de produtos para tratamento de fissuras e frisos, recomendamos a utilização do Selador elastomérico Ibraflex para compatibilização do sistema e cobrimento de possíveis manchas ocasionadas por diferença de absorção. Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN.
---------------------	--

### Requisitos Normativos:

<b>Classificação (ABNT NBR 11.702)</b>	Item de classificação 4.6.2.
--	------------------------------

<b>Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245)</b>	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).
<b>Norma de desempenho (ABNT NBR 15.575)</b>	Vida útil de 20 anos e garantia de 10 anos para descascamento, empolamento, esfarelamento e deterioração de acabamento. Conforme ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 3 anos e repintura com os produtos recomendados pela Ibratin a cada 10 anos.

**Dados do produto:**

<b>Composição:</b>	Base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, glicóis, aditivos minerais e pigmentos isentos de metais pesados.
<b>Composição:</b>	Saco de 15 Kg, balde de 28 Kg e galão de 5 Kg.
<b>Validade e armazenamento:</b>	Em balde e galão 12 meses, sacos valvulados 04 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.
<b>Limites de aplicação:</b>	Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
<b>Recomendações:</b>	Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.
<b>Data da última revisão:</b>	Outubro/2020.