

CRISTALLINI ULTRA (GROSSO E MÉDIO)

Descrição do Produto:	Textura decorativa acrílica hidro-repelente com alta resistência a desbotamento em cores orgânicas e maior durabilidade.
Indicação de Uso:	Uso externo e interno.
Diluição:	Máximo 5% em água, sobre o peso, se necessário, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

Dados Técnicos:

Requisito	Norma Técnica	Critério	Resultado
Densidade relativa (GROSSO)	NBR 15382	-	1,99 - 2,03 g/cm ³
Densidade relativa (MÉDIO)	NBR 15382	-	1,83 - 1,90 g/cm ³
Valor do ph	ASTM E70	-	8,00 - 10,00
VOC	ASTM 6886-14	-	20 - 40

Rendimento:	Médio de 2,5 a 3,5 Kg/m ² ; Grosso de 3,0 a 4,0 Kg/m ² .
Modo de aplicação:	Aplicar com rolo de lã, uma demão de Permalit Selador Premium, e deixar secar no mínimo, 6 horas para aplicação do acabamento. Espalhar o produto com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem, retirar o excesso. Conferir o acabamento com uma desempenadeira de acrílico com movimentos circulares (horário e anti-horário). Devido à granulometria e acabamento do produto pode ter-se impressão de manchas onde os grãos ficam mais espaçados ou agrupados. Secagem ao toque de 4 a 6 horas, final após 72 horas. Caso sejam utilizados materiais elastoméricos para tratamento de fissuras e frisos, deverá ser utilizado o selador elastomérico Ibraflex, a fim de se evitar possíveis manchas provenientes por diferença de absorção entre materiais de composições diferentes.

Observações:	Em caso de utilização de produtos para tratamento de fissuras e frisos, recomendamos a utilização do Selador elastomérico Ibraflex para compatibilização do sistema e cobertura de possíveis manchas ocasionadas por diferença de absorção. Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN.
---------------------	---

Requisitos Normativos:

Classificação (ABNT NBR 11.702)	Item de classificação 4.6.2.
--	------------------------------

Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245)	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).
Norma de desempenho (ABNT NBR 15.575)	Vida útil de 20 anos e garantia de 10 anos para descascamento, empolamento, esfarelamento e deterioração de acabamento. Conforme ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 3 anos e repintura com os produtos recomendados pela Ibratin a cada 10 anos.

Dados do produto:

Composição:	Base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, glicóis, aditivos minerais e pigmentos isentos de metais pesados.
Embalagem:	Saco de 15 kg, balde de 28 kg e galão de 5 kg.
Validade e armazenamento:	Em balde e galão 12 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets. Empilhamento máximo galões/baldes/latas 3 unidades, saco máximo 5 unidades.
Limites de aplicação:	Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
Recomendações:	Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.
Data da última revisão:	Outubro/2020.