

PERMALIT TEXTURA EXTERNA ULTRA

| | |
|------------------------------|---|
| Descrição do Produto: | Textura decorativa acrílica rústica, efeito rolado com alta resistência a desbotamento em cores orgânicas e maior durabilidade. |
| Indicação de Uso: | Uso externo e interno. |
| Diluição: | Máximo 10% em água, sobre o peso, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%). |

Dados Técnicos:

| Requisito | Norma Técnica | Critério | Resultado |
|---|-----------------|--|-------------------------------|
| Teor de sólidos | ASTM D 3.723-05 | ≥ 79% | 79,60% |
| Permeabilidade à água sob pressão | AFNOR P 84-402 | Não apresentar manchas de umidade | Sem mancha de umidade |
| Absorção de água por capilaridade (pós CUV) | EN ISO 15148 | $C_{24h} \leq 0,50$ (Kg/m ² .vh) | 0,03 (Kg/m ² .vh) |
| Aptidão à dissimulação de fissura | UEatc 1978 | > 0,2 mm | 0,3 mm |
| Densidade relativa | NBR 15382 | - | 1,82 - 1,88 g/cm ³ |
| Valor do ph | ASTM E70 | - | 8,50 - 10,00 |
| VOC | ASTM 6886-14 | - | 20 - 40 |

| | |
|---------------------------|---|
| Rendimento: | De 1,8 a 2,2 Kg/m ² para rolo tipo fio de nylon, sobre blocos aumenta o consumo de 40% a 60%. |
| Modo de aplicação: | Aplicar com rolo de lã uma demão do selador Permalit Selador Premium, deixar secar no mínimo 6 horas para aplicação do acabamento. Espalhar o produto com rolo de textura desejado conferindo o acabamento. Atenção em emendas e para que não “queime” a aplicação. Secagem ao toque de 4 a 6, final após 72 horas. |

| | |
|---------------------|---|
| Observações: | Em caso de utilização de produtos para tratamento de fissuras e frisos, recomendamos a utilização do Selador elastomérico Ibraflex para compatibilização do sistema e cobrimento de possíveis manchas ocasionadas por diferença de absorção. Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN. |
|---------------------|---|

Requisitos Normativos:

| | |
|--|--|
| Classificação (ABNT NBR 11.702) | Item de classificação 4.6.2. |
| Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245) | A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC). |
| Norma de desempenho (ABNT NBR 15.575) | Vida útil de 20 anos e garantia de 10 anos para descascamento, empolamento, esfarelamento e deterioração de acabamento. Conforme ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 3 anos e repintura com os produtos recomendados pela Ibratin a cada 10 anos. |

Dados do produto:

| | |
|----------------------------------|--|
| Composição: | Base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, glicóis, aditivos minerais e pigmentos isentos de metais pesados. |
| Embalagem: | Saco de 15 kg e balde de 30 Kg. |
| Validade e armazenamento: | Em balde e galão 12 meses, sacos valvulados 04 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets. Empilhamento máximo galões/baldes/latas 3 unidades, saco máximo 5 unidades. |
| Limites de aplicação: | Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Recomendações: | Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571. |
| Data da última revisão: | Outubro/2020. |