

REVITALIZE ULTRA

Descrição do Produto:	Micro revestimento decorativo acrílico. Produto de alto padrão, indicado para repintura em superfícies texturizadas ou que apresentem microfissuras, possui grau de proteção elevado a fungos e algas, podendo ser aplicado após processo de lavagem. Dispensando o uso do Sanitizante e Preparador de parede (Consultar DETEC). Alta resistência a desbotamento em cores orgânicas e maior durabilidade.
Indicação de Uso:	Uso externo e interno em alvenaria, reboco, concreto e massa corrida ou massa acrílica (exterior/interior).
Diluição:	De 15 a 20 % de água sobre o peso. Manter sempre o mesmo percentual (%).

Dados Técnicos:

Requisito	Norma Técnica	Critério	Resultado
Densidade relativa	NBR 15382	-	1,50 - 1,65 g/cm ³
Valor do ph	ASTM E70	-	8,00 - 10,00
VOC	ASTM 6886-14	-	30 - 50

Rendimento:	De 0,200 a 0,300 Kg/m ² .
Modo de aplicação:	Misturar até completa homogeneização. Diluir conforme instruções e aplicar, com rolo de lã de 2 a 3 demãos. Secagem: Ao toque 30 minutos , entre demãos 4 horas e final 5 horas.

Observações:	Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço.
---------------------	---

Requisitos Normativos:

Classificação (ABNT NBR 11.702)	Item de classificação 4.6.1.
--	------------------------------

Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245)	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).
Norma de desempenho (ABNT NBR 15.575)	Vida útil de 8 anos e garantia de 5 anos conforme Norma de Desempenho 15.575 - Seguindo as recomendações da NBR 5674 - Manutenção de Edifícios.

Dados do produto:

Composição:	À base de polímero elastomérico com acabamento fosco, minerais inertes, glicóis, aditivos minerais e pigmentos isentos de metais pesados.
Embalagem:	Balde de 25 kg.
Validade e armazenamento:	Em lata/balde e galão 12 meses quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets. Empilhamento máximo galões/baldes/latas 3 unidades.
Limites de aplicação:	Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.
Recomendações:	Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.
Data da última revisão:	Outubro/2020.