

PIETRA

Descrição do Produto:	A elegância deste revestimento está na riqueza dos detalhes, pois ele é composto por micro pedras nos tons natural, cinza ou branco. Essa característica confere às paredes uma atmosfera aconchegante, além de proporcionar mais luminosidade aos ambientes.
Indicação de Uso:	Uso externo e interno.
Diluição:	Se necessário 5 % de água sobre o peso. Manter sempre o mesmo percentual (%).

Dados Técnicos:

Requisito	Norma Técnica	Critério	Resultado
Densidade relativa	NBR 15382	-	NA
Valor do ph	ASTM E70	-	8,50 - 10,00

Rendimento:	Pietra : 13 a 15 Kg/m ² ; Pietra Fino: 7 a 9 Kg/m ² ; Pitra Cristal 8 a 10 Kg/m ² .
Modo de aplicação:	Aplicar com rolo de lã, uma demão de Permalit Selador Premium e deixar secar no mínimo, 6 horas para aplicação do acabamento. Espalhar o produto com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem, retirar o excesso. Conferir o acabamento com uma desempenadeira de acrílico com movimentos circulares (horário e anti-horário). Atenção: Devido à granulometria e acabamento do produto pode ter-se impressão de manchas onde os grãos ficam mais espaçados ou agrupados.

Observações:	Em casos de derramamentos ou vazamentos proceda como indicado na Folha de Segurança do Material e Descarte de acordo com a legislação local. Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN.
---------------------	--

Requisitos Normativos:

Classificação (ABNT NBR 11.702)	N.A.
--	------

Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245)	<p>A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmoldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).</p>
Norma de Desempenho (ABNT NBR 15.575)	<p>Vida útil de 8 anos e garantia de 5 anos conforme Norma de Desempenho NBR 15.575 - Seguindo as recomendações da NBR 5674 - Manutenção de Edifícios.</p>

Dados do produto:

Composição:	<p>À base de emulsão acrílica modificada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e aditivos minerais.</p>
Embalagem:	<p>Balde de 30 Kg e galão de 5 Kg.</p>
Validade e armazenamento:	<p>Em lata/balde e galão 12 meses quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets. Empilhamento máximo galões/baldes/latas 3 unidades, saco máximo 5 unidades.</p>
Limites de aplicação:	<p>Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.</p>
Recomendações:	<p>Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.</p>
Data da última revisão:	<p>Outubro/2020.</p>