

## PRIMER

<b>Descrição do Produto:</b>	Selador pigmentado para preparação de superfície para receber os revestimentos da linha Elegance. Garantindo maior durabilidade e melhor acabamento.
<b>Indicação de Uso:</b>	Indicado para uso externo e interno em alvenaria, massas e rebocos.
<b>Diluição:</b>	Pronto para uso podendo ser diluído até ao máximo 5%.

### Dados Técnicos:

Requisito	Norma Técnica	Critério	Resultado
Densidade relativa	NBR 15382	-	1,20 - 1,25 g/cm <sup>3</sup>
Valor do ph	ASTM E70	-	8,00 - 10,00
VOC	ASTM 6886-14	-	20 - 25

<b>Rendimento:</b>	De 8 a 11 m <sup>2</sup> /l.
<b>Modo de aplicação:</b>	Misturar o produto até completa homogeneização. Diluir conforme instruções acima e aplicar, com rolo de lã em 2 ou 3 demãos. Superfícies não seladas exigem maior diluição na primeira demão. Em casos particulares ou cor utilizada, pode ser necessária a terceira ou mais demãos. Secagem: Ao toque 30 minutos, 4 horas entre demãos e 5 horas para cura final.

<b>Observações:</b>	Em casos de derramamentos ou vazamentos proceda como indicado na Folha de Segurança do Material e Descarte de acordo com a legislação local. Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada. Diluições e consumo são indicativos. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da IBRATIN. Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço.
---------------------	--

### Requisitos Normativos:

<b>Classificação (ABNT NBR 11.702)</b>	Item de classificação 4.1.2.5.
--	--------------------------------

<b>Preparo da superfície (ABNT NBR 13.245)</b>	<p>A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas ou escovadas. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, após aplicar SANITIZANTE H.A.S/ ANTI-MOFO. Irregularidade, porosidade, manchas, produtos químicos tipo desmaldante ou diferença de absorção aplicar PREPARADOR R.A.F à base de solvente ou água conforme o caso. Trincas capilares ou retração de argamassa aplicar o produto IBRAFLEX. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Ibratin (DETEC).</p>
--	--

**Dados do produto:**

<b>Composição:</b>	<p>À base de emulsão acrílica modificada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis, e tensoativos etoxilados e carboxilados e pigmentos isentos de metais pesados.</p>
<b>Embalagem:</b>	<p>Pote de 0,5 L e galão 2,5 L.</p>
<b>Validade e armazenamento:</b>	<p>12 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.</p>
<b>Limites de aplicação:</b>	<p>Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que esta sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.</p>
<b>Recomendações:</b>	<p>Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 08000-148110 ou 3069-8571.</p>
<b>Data da última revisão:</b>	<p>Outubro/2020.</p>